



TECHNICAL DATA SHEET

YK チューブ (鉛フリー) 成績表 (透明色)

RoHS 2 適合品

(1) 長さの変化率 (120 ± 1 × 1 時間)		
長さの変化率 (%)		- 7.7
(2) 低温曲げ		
クラック、樹脂のはく離及び層間のはく離の有無		異常なし
(3) 引張		
引張強さ (MPa)		20.7
伸び (%)		320
(4) 絶縁破壊電圧 (常態)		
絶縁破壊電圧 (KV)		
平均値		17
(5) 耐電圧 (常態、2500V × 1 分間)		
判定		短絡せず
(6) 絶縁抵抗 (常態)		
絶縁抵抗 ()		
n ₁		1.2 × 10 ¹²
n ₂		6.2 × 10 ¹¹
: n ₃		5.7 × 10 ¹¹
中央値		6.2 × 10 ¹¹
(7) 体積抵抗率		
体積抵抗率 (· m)		
中央値		3.6 × 10 ¹²
最高値		7.1 × 10 ¹²
最低値		3.2 × 10 ¹²
(8) 加熱変形 (121 ± 1 × 1 時間)		
厚さの減少率 (%)		22.7

試験方法 JIS C2133

* 上記は代表値であり、保証値ではありません。