


TECHNICAL DATA SHEET
YK チューブ (鉛フリー) 成績表 (透明色以外製品)

RoHS 2 適合品

① 長さの変化率 (20 ± 1 × 1 時間)		
長さの変化率 (%)		- 4.7
② 低温曲げ		
クラック、樹脂のはく離及び層間のはく離の有無		異常なし
③ 引張		
引張強さ (MPa)		215
伸び (%)		320
④ 絶縁破壊電圧 (常態)		
絶縁破壊電圧 (KV)		
平均値		17
⑤ 耐電圧 (常態、2500V × 1 分間)		
判定		短絡せず
⑥ 絶縁抵抗 (常態)		
絶縁抵抗 ()		
n ₁		13 × 10 ¹²
n ₂		16 × 10 ¹²
n ₃		1.1 × 10 ¹²
中央値		13 × 10 ¹²
⑦ 体積抵抗率		
体積抵抗率 (m)		
中央値		46 × 10 ¹³
最高値		53 × 10 ¹³
最低値		39 × 10 ¹³
⑧ 加熱変形 (21 ± 1 × 1 時間)		
厚さの減少率 (%)		24.6
		1 ~ 8 試験方法 JIS C2133
⑨ 難燃試験		
燃焼時間 秒		1
		9 試験方法 JIS C2410 1975
⑩ 使用温度範囲		
推薦使用温度		- 20 ~ + 60

* 上記は代表値であり、保証値ではありません。